



# EGO Hinterfüll PUR

ist eine leicht komprimierbare, offenzellige und weichmacherfreie Rundschnur aus Polyurethanschaum.

## ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugen, für Anwendungen im Innenbereich. Nicht zulässig zur Hinterfüllung von Fugenabdichtungen in Hochbaufugen nach DIN 18540.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Die Abmessung ist so zu wählen, dass das **EGO Hinterfüll PUR** beim Einbau um mindestens 25 % zusammengedrückt wird. Erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 18540.



## VERTRÄGLICHKEIT

**EGO Hinterfüll PUR** ist mit allen **EGO** Dichtstoffen verträglich.

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	Polyurethan offenporig	
Raumgewicht	18 ± 2kg/m <sup>3</sup>	DIN 53420 ISO EN 845
Stauchhärte	6,0 ± 2,0 kPa bei 40% Verformung	DIN 53577
Zugfestigkeit	> 80 kPa	DIN EN 1798
Bruchdehnung	> 30%	DIN EN ISO 1798
Druckverformung	< 50%	DIN 53572 ISO EN 1856
Weiterreißwiderstand	> 0,3 N/mm	DIN 53572 ISO EN 8067

## LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau, gelb		
Abmessungen/Verpackung	Durchmesser	Lieferform	Meter/Karton
	10 mm	Stangen a 1m	1500m
	15 mm	Stangen a 1m	1000m
	20 mm	Stangen a 1m	500m
	25 mm	Stangen a 1m	350m
	30 mm	Stangen a 1m	250m
	40 mm	Stangen a 1m	150m
	50 mm	Stangen a 1m	100m
Lagerung	kühl, trocken und staubfrei verpackt		



## SICHERHEITSHINWEISE

entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG** • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen  
Fon +49 8821 95 69 0 • Fax +49 8821 95 69 90 • Mail [info@ego.de](mailto:info@ego.de)  
[www.ego.de](http://www.ego.de)