

EGOPREN S

Vorlegeband – ohne Trennfolie -

ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies einseitig klebendes PE- Band. Die kaschierte PE-Folie dient als Trennmittel für die Klebeseite und ermöglicht so eine schnelle Verarbeitung ohne Schutzabdeckung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen. Die Verträglichkeit zu Plexiglas ist bis zu einer Dicke von 5mm gegeben.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein. Das Vorlegeband so einkleben, dass eine freie Fuge von mindestens 5 mm Tiefe zur Aufnahme der Versiegelung verbleibt, die unmittelbar nach der Verglasung zu erfolgen hat.

VERTÄGLICHKEIT

EGOPREN S Vorlegeband ist mit allen EGO Dichtstoffen verträglich. Das Produkt ist gegen Wasser und die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig.

NORMEN UND PRÜFUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ergebnis	In Anlehnung an
Materialbasis	PE-Schaum	
Dichte	0,03g/cm ³	DIN EN ISO 845
Verarbeitungstemperatur	+2°C bis +30°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +50°C	
Druckverformungsrest nach 25%iger Stauchung		
- Entlastung nach 30 Min.	20 %	DIN EN ISO 1856-C
- Entlastung nach 2 Std.	10%	DIN EN ISO 1856-C
Stauchhärte bei 25%	38kPa	ISO 844
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,034 W/mK	ISO 2581





Qualitäts-
Produkte

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	schwarz, weiß				
Standartabmessungen	Dicke x Breite				
	2x6mm*	3x6mm*			
	2x7mm*				
	2x8mm*	3x8mm*	4x8mm*		
	2x9mm	3x9mm	4x9mm	5x9mm	6x9mm
	2x10mm	3x10mm	4x10mm	5x10mm	
	2x12mm	3x12mm	4x12mm	5x12mm	6x12mm
	2x15mm	3x15mm	4x15mm	5x15mm	6x15mm
	2x20mm	3x20mm			
Verpackung	2, 3, 4mm Dicken: 5 Rollen á 20m 5, 6mm Dicke: 5 Rollen á 10m (*Bei diesen Abmessungen beträgt die Rollenlänge 10m)				
Kartoninhalt	Je 1500m				
Lagerung	Kühl und trocken, 6 Monate lagerfähig				



SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de