

EGOSIT

ist ein zähplastischer Verglasungskitt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim bzw. aus DIN 18545. **EGOSIT** ist bis zu 720 g/cm² Glasauflagefläche winddruckfest.

ANWENDUNGSHINWEISE

EGOSIT nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile aufbringen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. **EGOSIT** vollsatt und blasenfrei einbringen.

Entspricht DIN 18545-B.

ZU BEACHTEN SIND:

- DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)
- DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)
- DIN 18363 (Malerarbeiten)
- Technische Richtlinien für Fensteranstriche
- Merkblatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz sowie EGO Verglasungssysteme (siehe Rückseite)
- Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaft | Ergebnis | In Anlehnung an |
|-------------------------|---|------------------|
| Dichte | ca. 2 g/cm ³ | DIN EN ISO 10563 |
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis ca. +30°C | |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -30°C bis ca. +80°C | |
| Konsistenz | zähplastisch, thixotrop | |
| Eigenschaften | plastisch, volumenbeständig | |
| Verarbeitung | von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzgeräten | |
| Nacharbeiten | mit poliertem Kittmesser, sauber glätten | |
| Nachbehandlung | Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen | |



LIEFERUMFANG

| | |
|---------------|--|
| Standardfarbe | grau |
| Lieferformen | 10 kg Blechkübel 25 kg Blechkübel 70 mm Ø Schlauchfolien, 15 kg im Karton Sondergebände auf Anfrage |
| Lagerung | geschlossenes Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig |



SICHERHEITSHINWEISE

| | |
|---------------------|---|
| Entspricht | Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Nr. 1272/2008 CLP |
| Kennzeichnung | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |
| Sicherheitshinweise | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |
| Entsorgung | siehe EG-Sicherheitsdatenblatt |

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)



Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim



Mitglied im Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG • Kaltenbrunn 27 • D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Fon +49 8821 95 69 0 • **Fax** +49 8821 95 69 90 • **Mail** info@ego.de
www.ego.de