


EGOSILICON 460

 1213	
EGO Dichtstoffwerke 14 EG03660314	
EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3 Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff, neutral vernetzend Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich für die Abdichtung von Verglasungen (in kalten Klimazonen geeignet) für den Sanitärbereich F 25 LM EXT-INT-CC G 25 LM CC XS1 Konditionierung: Verfahren A Trägermaterial: Glas ohne Primer Anodisiertes Aluminium ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	bewertet
Wasser- und Luftdichtheit:	
Standvermögen	≤ 2 mm
Volumenverlust	≤ 10 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul bei -30 °C	≤ 0,9 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	bestanden
Haft-/Dehnverhalten nach Einwirkung von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	bestanden
Rückstellvermögen	≥ 70 %
Mikrobiologisches Wachstum	0
Dauerhaftigkeit	bestanden