

EGO UNIVERSALVLIES FENSTERANSCHLUSS

ist ein einseitig vollflächig stark klebendes Vlies-Folienband für die Abdichtung von Fensteranschlussfugen. Durch seinen variablen sd-Wert ist das Band auf der Innenseite sowie der Außenseite zur Abdichtung geeignet. **EGO UNIVERSALVLIES** überzeugt durch seine hohe Klebkraft und ist überputz- bzw. überstreichbar. Das Folienband ist dehnfähig und auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für die innere und äußere Abdichtung von Fensteranschlussfugen im Neu- und Altbau. Auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksgründen geeignet.

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Ein Feuchtigkeitsfilm durch z.B. Eis oder Raureif kann die Haftung stören. Die Haftung auf dem jeweiligen Untergrund ist im Vorfeld zu überprüfen. Abdeckpapier der Klebeseite schrittweise abziehen und **EGO UNIVERSALVLIES** an den Fensterrücken und anschließend an allen abzudichtenden Seiten des Fensters aufkleben und gut andrücken (für die innere als auch die äußere Abdichtung). Das Fensterelement ausrichten, befestigen, das restliche Abdeckpapier abziehen und **EGO UNIVERSALVLIES** auf das Mauerwerk aufkleben und gut andrücken.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

EGO UNIVERSALVLIES entspricht den:

Normen:

- DIN EN 13501

IVD-Merkblätter:

- Nr. 9, 29, 35

VOC-Anforderungen:

- EMICODE EC1 Plus

Die nachfolgenden Prüfungen wurden von EGO UNIVERSALVLIES erreicht:

Prüfung:

- Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit ungealtert und nach rd. dreimonatiger Freibewitterung

Bundesverband der Gipsindustrie e.V.:

- Industriegruppe Baugipse: Ausgabe „Verputzen von Fensteranschlussfolien“

TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis	PET-Vlies mit einseitigem Acrylhaftklebstoff	
Gewicht	ca. 280 g/m ²	DIN EN 29073-1
Gewicht Klebstoff	ca. 180 g/m ²	DIN EN 29073-1
Dicke	0,5 mm	DIN EN 29073-1
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	
Schlagregendichtheit	> 600 Pa	EN 1027
Wasserdichtheit	bestanden	
sd-Wert	0,5 m ≤ sd ≤ 12 m	EN 1931 EN 12572
Freibewitterung / UV	3 Monate	
Baustoffklasse	E, normalentflammbar	EN 13501

EGO UNIVERSALVLIES FENSTERANSCHLUSS

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	weiß			
Verpackung	Breite	Meter/Rollen	Rollen/Karton	Meter/Karton
	75 mm	25	5	125
	100 mm	25	4	100
	150 mm	25	2	50
Lagerung	Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagerfähig: ▪ 24 Monate (bei +20 °C) Vor mechanischer Beschädigung schützen.			

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt